



## Faserverstärkter Laminatgips für Modelle mit Kunststoffoberfläche

### Besondere Vorteile

- Schnell aufzutragen
- Standfest auf vertikalen Flächen
- Maßgenaue Abformungen
- Besonders hohe Biegezugfestigkeit

### Kenndaten

Pulverförmig

Mischungsverhältnis

Pulver : Wasser                      4 kg : 1 l  
=Mischungsvolumen                      2,4 l

Rührzeit                                      ca. 4 Min.

Verarbeitungszeit                          ca. 45 Min.

Abbindeende                                ca. 60 Min.

### Verarbeitung

LUDUR 500 L im angegebenen Verhältnis in das vorgelegte Wasser einstreuen und kräftig mischen. Zum Anrühren größerer Mengen ist ein mechanisches Rührgerät zu empfehlen. Die Mischung, auf die zuvor mit Oberflächenharz beschichtete Formenoberfläche, in einer Schichtdicke von 1-1,5 cm auftragen. Das Auftragen soll unter festem Anpressen erfolgen, um Luftblasen zu vermeiden.

### Wichtige Hinweise

LUDUR 500 L und das Anmischwasser sollen vor dem Mischen eine Temperatur von ca. 20°C haben. Material, das bei stärker abweichenden Temperaturen gelagert war, ist vor der Verwendung einige Stunden zu klimatisieren.

### Verpackung

Papiersäcke mit Folieneinlage            25 kg

### Lagerbeständigkeit

In gut verschlossenen,  
feuchtigkeitsdichten Gebinden ca. 12  
Monate.

Vorstehende Angaben erfolgen nach bestem Wissen und sorgfältiger Prüfung. Wir gewährleisten einwandfreie Qualität unserer Produkte, haften jedoch nicht für Weiterverarbeitungsergebnisse, die in der Regel außerhalb unseres Einflussbereiches entstehen.

